

DELTA RUGOSO PLUS ELÁSTICO

DESCRIPCIÓN:

Revestimiento rugoso impermeable, decorativo, de fácil aplicación con acabado texturado, de fachadas ejecutadas con todo tipo de materiales (hormigón, cemento, ladrillo, fibrocemento, etc...), basado en una dispersión acuosa de copolímeros acrílicos, extenders y minerales especialmente seleccionados, que le confieren una excelente resistencia a las más adversas condiciones climatológicas, blancura y con cierta flexibilidad y elasticidad, obteniendo, de esta forma, un acabado de la máxima calidad, que soporta ligeros movimientos del paramento que lo soporta.

PROPIEDADES FÍSICAS

- Fácil aplicación.
- Película impermeable totalmente al agua de lluvia.
- Buena resistencia al envejecimiento.
- Extraordinaria blancura.
- Resistencia química a la alcalinidad del soporte (insaponificable) y a ambientes agresivos.
- Película permeable al aire y al vapor de agua.
- Película resistente a la intemperie y a los rayos ultravioleta.
- Buena lavabilidad. Autolimpiable por la simple acción de la lluvia.
- Cierta elasticidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ligante
Acrílico

Diluyente
Agua

Materia fija en peso U.N.E. 48087
81.5%

Densidad U.N.E. 48098
1.7 kg./l

Viscosidad Krebs Stormer a 25º U.N.E. 48076
No medible

Poder de cubrición a 100 micras húmedas
99%

Rendimiento teórico a 100 micras húmedas
1-2 m^2/kg

Comportamiento ante el fuego U.N.E. 23727
M1

Tiempos de secado U.N.E. 48086
Al tacto: 1 hora. Total: 2 horas.



Intervalo de repintado U.N.E. 48086
Entre 4 y 8 horas.

Acabado
Mate texturado

Color U.N.E. 48103
Blanco nieve

PRESENTACIÓN

- Envasado: Se presenta en envases de 5 y 25 Kg.
- Aspecto: El producto es líquido, de consistencia pastosa, que una vez seco, forma un revestimiento mate texturado compacto.
- Teñido: Se realiza a colores pastel con tintes al agua o tintes universales.

APLICACIONES

- Al exterior: Se aplicará sobre fachadas ejecutadas con todo tipo de materiales, en patios de luces, etc...
- Al interior: Se aplicará en cajas de escaleras, pasillos y todo tipo de habitaciones en viviendas. En corredores de oficinas, locales públicos, fábricas, etc...

ÚTILES PARA APLICACIÓN

La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo, llana o calderín a baja presión, previa agitación del producto y dilución respectiva.
La limpieza de equipos se realizará con agua antes de secar la pintura y con disolvente de limpieza después de secar.



DELTA RUGOSO PLUS ELÁSTICO

ALMACENAMIENTO.

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol.

PRECAUCIONES.

No aplicar DELTA RUGOSO PLUS ELÁSTICO si se preveen lluvias o en zonas de niebla cerrada. No aplicar a temperatura ambiente o del sustrato por debajo de 2º C. Vigilar la aplicación en zonas de fuerte viento lateral, al ser un producto de aplicación en capa gruesa.

MODO DE EMPLEO.

- **Tratamiento del soporte.**

Sobre superficies nuevas de yeso, hormigón, cemento etc: Limpiar bien el polvo, materiales disgregados, aceites, grasas o cualquier tipo de suciedad. Si el hormigón presenta eflorescencias salinas, neutralizar previamente con una solución al 10-15% de ácido clorhídrico en agua, lavando a continuación con abundante agua. Este procedimiento sirve también para dar rugosidad al hormigón liso, para, a continuación, tras el secado, aplicar el producto.

Sobre superficies de fibrocemento, hormigón, cemento envejecido y superficies pintadas al temple: Eliminar el polvo y materiales disgregables con un cepillo de cerda vegetal. Aplicar a brocha, una mano de BARNIZ ACRÍLICO EUROTEX (AL AGUA) O SELLADOR HIDRÓFUGO EUROTEX (AL DISOLVENTE) como fijador de fondo y proceder a aplicar el producto.

- **Aplicación del producto.**

Aplicar la primera capa de DELTA RUGOSO PLUS ELÁSTICO diluida con un 10-15% de agua. Es importante agitar el producto, antes de la aplicación, para evitar decantaciones de los minerales de más densidad. Dejar secar, muy bien, y a continuación, aplicaremos una cantidad mínima de producto 0,5 kg/m^2. Para conseguir un perfecto sellado, recomendamos depositar el producto en la pared con un rodillo de lana (de pelo largo), extendiéndolo bien, comenzando de derecha a izquierda y de arriba abajo. Seguidamente, con un rodillo de espuma de cerdas abiertas empapado con el mismo producto, proceder al acabado final.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.

- S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
- S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha.

Industrias Químicas eurotex S.L. Telf. 955 741 592 (16 líneas) Telf. Pedidos: 902 404 440 Fax: 955 741 608
P.I. Santa Isabel s/n 41.520 El Viso del Alcor. Sevilla. España. www.eurotex.es